

Black Pearl ist eine flache Teppichunterlage, hergestellt aus Schwammgummi. Die schwere Gummi-Unterlage bietet eine stabile, komfortable und dauerhafte Basis für die Verlegung. Black Pearl verstärkt die Erlebnis von Luxus und Komfort und ist geeignet für Anwendung im Privat und Objektbereich.

- Stabil und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleine Unebenheiten im Unterboden
- Sehr geeignet für Fußbodenheizung
- Verlängert den Lebensdauer und behält die originale Ausstrahlung des Teppichbodens

Verlegemethode :	Black Pearl mit der Papierseite nach oben verlegen bei Doppelverklebung und/oder Spannmethode.	
Verlege Richtung :	Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.	
Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :	Keine	
Stärke:	3 mm / $\pm 0,3$ mm - Maximale Toleranz 10%	
Abmessung:	11m x 1,37m = $\pm 15,07$ m ²	
Gewicht:	2190 gr/m ² / ± 219 gr/m ² (33 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%	
Densität:	730 kg/m ³ / ± 73 kg - Maximale Toleranz 10%	
Material:	Oberschicht Mittelschicht Unterschicht	Krepppapier mit Polyestergergarn verstärkt Schwammgummi Polypropylen
Verpackung:	Material :	Bedruckte LDPE-Folienbeutel (ohne Innenrohr) mit verlegehinweis.

Technische Daten:

<i>Dimensionale Stabilität Zugkraft:</i>	: 40 N/mm ² / Länge N/A / Breite N/A
<i>Dehnbarkeit:</i>	: 10% / Länge N/A / Breite N/A
<i>Stuhlrollen Belastung:</i> (Prüfungsmethode: EN 985)	: Keine, (geeignet nur bei Doppelverklebung)
<i>Trittschalldämmung:</i> (Prüfungsmethode: NA)	: $\Delta L_w = 19$ dB
<i>Wärmedurchlasswiderstand:</i> (Prüfungsmethode: NA)	: 0,03m ² K/W
<i>Brennverhalten</i> (Prüfungsmethode: EN 13501-1 (2007) + A1 (2013))	: Bfl
<i>ASTM</i> (Prüfungsmethode: ASTM E 648-06)	: Klasse 1
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Prüfungsmethode: FZ-123)	: KM3

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 St. in Originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen Raum
- Optimale Raumtemperatur beim Verlegen ist 15-20°C. und Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70%
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei
- Zum Schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen
- Verlegte Unterlage gut anrollen auf den Unterboden mit Roberts Handroller R10955 oder Leichtgewicht Walze (max. 20 kg)
- Teppichunterlagen können das Schrumpfen von Teppichböden nicht verhindern. Darum empfehlen wir schrumpffempfindliche Teppichböden **immer** doppelseitig zu verkleben (Verklebung von Unterlage und Teppichboden).
- Befolgen Sie immer die Installationshinweise des Teppichherstellers und Klebstofflieferanten, um Probleme bei der Installation zu vermeiden

Wichtig:

Wenn die Verlegeanleitung und andere Anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche entstehen durch verkehrte Verlegung.

