

Egalfloor 10 dB is een hoogwaardig zachtboard van 100% naaldhout met een speciale toplaag. En is geschikt voor parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik.

- Zeer goede contactgeluidsisolatie; voldoet aan de voorwaarden voor contactgeluidreductie van 10dB ΔL_{in} veelal gesteld door de Verenigingen van Eigenaars (VvE)
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren
- Sterk egaliserend vermogen

Installatie methode: Installeer Egalfloor 10dB zwevend in halfsteensverband op een vochtscherm 150-200 micron.

Dikte: 10 mm / \pm 1.0 mm

Afmeting: 790mm x 590mm \pm 2-5mm/m

Gewicht: 2350 gr/m² / \pm 235 gr/m²

Densiteit: 250 kg/m³ / \pm 25 kg

Materiaal: 100% houtvezels (naaldhout) zonder schadelijk toevoegingen

Verpakking:	Materiaal	Vervaardigd uit recyclebaar hdpe folie
	Pak inhoud	15 platen / 6,99 m ²
	Pallet inhoud	30 pakken / 209,70 m ²
	Pallet afmeting	1200 x 800 x 2600- l x b x h in mm
	Pallet gewicht	480 kg

Technische gegevens:

Kleur	: Naturel
Buigsterkte (Test methode: EN 310)	: $\geq 0,9$ N/mm ²
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2h (Test methode: EN 317)	: $\pm 6\%$
Vochtigheidsgehalte (Test methode: EN 322)	: $\pm 6-12\%$
Rolstoel test (Test methode: EN 985)	: Suitable
Contactgeluidisolatie (Test methode: NEN-EN ISO 140-8)	: 21dB ΔL_w ; 10 dB ΔL_{in}
Egaliserend vermogen (Test methode: NA)	: Good
Warmteweerstand (Test methode: ISO 8302)	: 0.13 m ² K/W
Dampweerstand (Test methode: ISO 12572:2001)	: Sd 0,02m
Brand classificatie (Test methode: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Test methode: EN 120)	: E-1

Installatie Instucties:

- Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie minimaal 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20° C
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen en de naden moeten worden afgeplakt met hiervoor geschikt tape.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2 mm ruimte vrij tussen de platen. Laat langs muren, verwarmingsbuizen en andere vast objecten een ruimte van $\pm 8-10$ mm vrij in verband met werking van de ondervloer.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

