

Egalfloor 4mm is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout. Egalfloor 4mm is geschikt voor zwevend plaatsen van parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik.

- Eenvoudig en snel te leggen
- Hoge indrukweerstand
- Egaliseert oneffenheden, isoleert koude vloeren
- Goede contactisolatie
- Toepasbaar bij vloerverwarming

Installatie methode : Instaleer zachtboard zwevend in halfsteens verband op een vochtscherm.

Richting installatie methode: Installeer het zachtboard altijd haaks onder de bedekking.

Algemene bouwinspectie vergunning: NA

Dikte: 4 mm / ± 0.4 mm - maximum tolerance 10%

Afmeting: 790mm x 590mm $\pm 2-5$ mm/m²

Gewicht: 1000 gr/m² / ± 100 gr/m² - maximale tolerantie 10%

Densiteit: 250 kg/m³ / ± 25 kg - maximale tolerantie 10%

Materiaal: 100% houtvezels (naaldhout) zonder schadelijke toevoegingen

Verpakking:

Materiaal	Vervaardigd uit recyclebaar hdpe folie
Pak inhoud	15 platen / 6.99 m ²
Pallet inhoud	32 pakken / 223.73 m ²
Pallet afmeting	1200 x 800 x 1240 - h x w x h in mm
Pallet gewicht	265 kg

Technische informatie:

Kleur	: Groen
Buigsterkte (Test methode: EN 310)	: 1,2 N/mm ²
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2h (Test methode : EN 317)	: 6%
vochtigheidsgehalte (Test methode : EN 322)	: ± 6-12%
Rolstoelbelasting (Test methode : EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode : NEN-EN ISO 140-8)	: 18dB ΔLw
Egaliserend vermogen (Test methode : NA)	: Goed
Warmteweerstand (Test methode : ISO 8302)	: 0.071 m ² K/W
Dampweerstand (Test methode : ISO 12572:2001)	: Sd 0,02m
Brandklasse (Test methode : EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	: E-1

Installatie instructie:

- Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren waar het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20 C.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en blijvend droog is.
- Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2mm ruimte vrij tussen de platen. Leg langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten een ruimte vrij van ± 8-10mm vrij in verband met de werking van de ondervloer.

Belangrijk:

De totale constructie moet ten alle tijden voorzien worden van een vochtscherm. Indien onder de houten draagvloer (kruipruimte) al een Vochtscherm ligt mag u onder Egalfloor 4mm geen vochtscherm gebruiken i.v.m. opsluiten van vocht. Uw kruipruimte dient altijd voldoende te worden geventileerd.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

