

Elegance Red 7mm

Elegance Red is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt. Elegance Red is geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals woonkamer, slaapkamer, gang en trappen mits dubbelzijdig verlijmen.

- Zeer hoog indrukherstellende vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled

Legmethode :

Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Legrichting :

Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Algemene bouwinspectie vergunning:

NA

Dikte:

7 mm / $\pm 0,7$ mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting:

10m x 1,5m = ± 15 m²

Gewicht:

1120 gr/m² / ± 112 gr/m² (16,8 kg/per rol) - maximum tolerantie 10%

Densiteit:

170 kg/m³ / ± 17 kg - maximum tolerantie 10%

Materiaal:

Bovenlaag : Crêpe
Middenlaag : Rebond polyurethaan schuim
Onderlaag : Spunbond polipropyleen non-woven

Verpakking:

Materiaal : Bedrukte LDPE folie zak zonder koker met inlegvel met liginstructie.

Technische gegevens:

Dimensionale stabiliteit trekkracht	: 40 N/mm ² / lengte 156N / breedte 62N
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek: (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 5% / breedte 3%
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: mits dubbelzijdig verlijmd
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: ΔLw = 26 dB
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 0,20 m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russische eisen aan de brandveiligheid (Test methode: FZ-123)	: Klasse KM3

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen de 50-70%. en de verwerkingstermpatuur is 5-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is .
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerders mes..
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten **altijd** dubbelzijdig te verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmlieferancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen .

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

