

Luxerton Superior 3mm

Luxerton Superior ist eine anti-rutsch Unterlage hergestellt aus hochwertiges Nadelfilz, beidseitig mit einer rutschhemmenden Latexbeschichtung versehen. Die Rollen Luxerton Superior sind mit einer Plastik Schutz Folie ausgestattet. Die Leichtgewicht anti-rutsch Unterlage bietet eine feste Sicherheit und vermeidet das Wandern von Teppiche. Luxerton Superior ist weichmacherfrei und einzusetzen auf alle harten Belägen wie Parkett und Laminat, Fliesen, Marmor, Kork, PVC usw. und verwendbar in Privat- und Objektbereich.

- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleinen Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert die Lebensdauer und behält die Ausstrahlung des Teppichs
- Umweltfreundlich produziert und 100% recycelbar
- Geeignet für Fußbodenheizung

Verlegemethode :

Luxerton Superior muss ca. 5 cm kleiner geschnitten werden als der Teppich. Luxerton Superior unter den Teppich verlegen mit der bedrückten Seite nach oben.

NA

Verlege Richtung : Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :

NA

Stärke:

3 mm / $\pm 0,3$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung Rollen:

20 m x 0,9 m = ± 18 m²
20 m x 1,5 m = ± 30 m²
20 m x 1,8 m = ± 36 m²
20 m x 2,0 m = ± 40 m²

Abmessung abgepaßte Maßen:

75cm x 155cm (11,63 m²) / 10 Stück pro Karton
135cm x 195cm (26,33 m²) / 10 Stück pro Karton
165cm x 235cm (38,78 m²) / 10 Stück pro Karton
195cm x 295cm (57,52 m²) / 10 Stück pro Karton

Gewicht:

500 gram/m² / ± 50 gr/m²- Maximale Toleranz 10%

Material:

Oberschicht: Latexfolie mit Logo
Mittelschicht: Polyester Nadelfilz
Unterschicht: Latex Anti-Rutsch-Folie

Verpackung:

Material : Verpackt in recycelbarer LDPE Folie mit Einlegeblatt

Technische daten:

| | |
|--|--|
| Ausgleichende Eigenschaften | : NA |
| Druckwiderstand (Test methode: EN 826 + Annex a) | : NA |
| Stuhlrollenbelastung (Test methode: EN 985) | : NA |
| Trittschallverbesserung (Test method: NA) | : NA |
| Wärmedurchlasswiderstand (Testmethode: ISO 8302) | : 0,6 togs - 0,06m ² K/W |
| Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1) | : Cfl-S1* (*Getestet in Kombination mit Axminster 80/20 Teppichboden) |
| ASTM (Test methode: ASTM E 648-06) | : NA |
| Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123) | : NA |

Verlege Anleitung:

- Arbeitet sauber und achten Sie darauf dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist.
- Zum Schneiden von Luxerton Superior empfehlen wir eine Stoffen oder Teppichschere.
- Wenn den Fußboden behandelt wurde mit Lack, Wachs oder Öl, ist es wichtig dass keinen chemischen Bestandteile nach der Behandlung hinterbleiben auf dem Boden. Der Fußboden muss komplett ausgehärtet sein bevor Luxerton Superior darauf verlegt werden kann.
- Luxerton Superior kann nicht auf frisch beschichteten oder lackierten Böden verlegt werden. Wir empfehlen daher eine früheste Verlegung nach ca. 3 Monaten.

Pflege Hinweis:

- Nur professionellen Reinigungsmittel verwenden die geeignet sind für Ihren Fußboden und keinen üblichen Haushalts-Reinigungsmittel. Diese können den schützenden Lack- oder Ölschicht beschädigen wobei der Fußboden ausbleichen kann. Es wäre auch möglich dass ein neuen Lack- oder Ölschicht schlecht oder nicht haftet.
- Den Fußboden soll regelmäßig gelüftet werden. Einige Malen pro Jahr den Teppich völlig zurückschlagen. Wenn es ein Feuchtigkeitsproblem gibt kann den Fußboden verfärben.
- Luxerton Superior ist Sonnenlicht empfindlich und kann dann austrocknen.
- Luxerton Superior darf nicht in der Waschmaschine gereinigt werden, nur Handwaschen auf max. 30°C.
- Luxerton Superior darf nicht im Wäschetrockner
- Luxerton Superior darf nicht gebügelt werden.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

