

Oceanbase Contract est fabriqué de mousse de polyuréthane rebond recyclée de haute qualité. Cette mousse de polyuréthane légère garantit une installation stable et durable et augmente l'expérience du luxe et du confort de la moquette. Oceanbase Contract est spécial pour une utilisation des projets maritimes.

- Haute capacité de se remettre en son état premier
- Léger et facilement à poser
- Fabriqué non-polluant et 100% produits recyclables
- Classification IMO (marine international)

<b>Méthode de pose:</b>	Pose tendue ou pose collée - Polypropylène non-tissé FR vers le haut.
<b>Direction de la pose:</b>	Always install the underlay in a 90 angle underneath the length of the carpet in order to avoid matching of seams in underlay and carpet.
<b>License d'inspection des Bâtiments général:</b>	NA
<b>Epaisseur:</b>	6,0 mm / $\pm$ 0,6 mm - tolérance maximale 10%
<b>Dimensions:</b>	11m x 1,37m = 15,07m <sup>2</sup>
<b>Poids:</b>	909 gr/m <sup>2</sup> / $\pm$ 90,9 gr/m <sup>2</sup> (13,7 kg/roll) - tolérance maximale 10%
<b>Densité:</b>	140 kg/m <sup>3</sup> / $\pm$ 14 kg - tolérance maximale 10%
<b>Matériaux:</b>	Couche supérieure: Polypropylène non-tissé FR Couche inférieure: Thermoplastic Film
<b>Emballage:</b>	Material : Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube

## Technical information:

Classification d'utilisation (test method: BS 5808)	: HC/U
<i>Resistance a la fissuration</i> (test method: BS 5808)	: Test réussi
<i>Absorption des bruits de pas</i> (Test method: NA)	: $\Delta L_w = 28$ dB
<i>Resistance thermique</i> (Test method: BS 4745)	: 1,8 togs - 0,18m <sup>2</sup> K/W
<i>IMO- Test d'inflammabilité</i> (Test methode: IMO 653)	: Test réussi
<i>IMO-Test de fumee er de toxicite marine</i> (Test methode: MSC61(67))	: Test réussi
<i>Les exigences russes en matière de sécurité incendie</i> (Test methode: FZ-123)	: Class KM3

## Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dan la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller toujours la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

## Important:

*Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.*

