

Black Pearl 3mm

Black Pearl is een ondertapijt geproduceerd uit vlak sponge rubber. Het zware rubber ondertapijt creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Pearl draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Black Pearl is geschikt voor huishoudelijk licht en zwaar project gebruik.

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar.
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer.
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt.
- Uitstekende Akoestiek verbetering
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming.

Legmethode:	Black Pearl installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.
Legrichting:	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	NA
Dikte:	3 mm / $\pm 0,3$ mm - maximale tolerantie 10%
Afmeting:	11m x 1,37m = $\pm 15,07$ m ²
Gewicht:	2190 gr/m ² / ± 219 gr/m ² (33 kg/per rol) - maximale tolerantie 10%
Densiteit:	730 kg/m ³ / ± 73 kg - maximale tolerantie 10%
Materiaal:	Bovenlaag : Crêpe met gestikt polyster garen Middenlaag : Vlak sponge rubber Onderlaag : Polipropyleen non-woven
Verpakking:	Materiaal : Bedrukte LDPE-folie zak zonder koker met inlegvel

Technische gegevens:

<i>Dimensionale stabiliteit trekkracht</i>	: 40 N/mm ² / Lengte n/a / Breedte n/a
<i>Dimensionale stabiliteit verlenging/rek</i> (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / n/a / n/a
<i>Rolstolbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: none, alleen geschikt bij dubbelzijdige verlijming.
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: $\Delta Lw = 19$ dB
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: 0,03m ² K/W
<i>Brandvertraging</i> (Test methode: EN 13501-1 (2007) + A1 (2013))	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: klasse 1
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Test methode: FZ-123)	: Klasse KM3

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de tapijtininstallatie ligt tussen 50-70% en de verwerkingtemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor dat u gaat installeren volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium (afbreek)mesje of stoffeederdermes te gebruiken.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten **altijd** dubbelzijdig te verlijmen.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet correct worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

