

XPS Laminate 2,2 mm (68836)

XPS Laminate 2.2 mm is een XPS foam met een hoge dichtheid en een vochtschermb. XPS Laminate 2,2 mm heeft een hoge drukweerstand en creëert een gladde basis voor uw laminaatvloer. XPS Laminate 2,2 mm is geschikt voor laminaatvloeren voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

- Weerstaat hoge belastingen ($CS > 90 \text{ kPa/m}^2$)
- Hoge dichtheid
- Vochtschermb
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Legmethode: Zwevende installatie. Installeer met het vochtschermb naar boven.

Legricting: Haaks op de legricting van de bovenzvloer. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en de bovenzvloer samenvallen.

Algemene bouwinspectie vergunning: NA

Dikte: 2.2 mm / $\pm 0,22 \text{ mm}$ - maximale tolerantie 10%

Afmeting: 5,1 m x 1,18 m = $\pm 6,018 \text{ m}^2$

Gewicht: 70 gr/m² / $\pm 7 \text{ gr/m}^2$ - maximale tolerantie 10%

Densiteit: 32 kg/m³ / $\pm 3 \text{ kg}$ - maximale tolerantie 10%

Materiaal: Bovenlaag : Vochtschermb
Onderlaag : Hoge dichtheid XPS foamb

Verpakking: Materiaal : PE folie, met inlegvel.

Technische gegevens:

Punctual conformity (PC)	: > 0.5 mm
Drukweerstand (test methode: EN 826 + Annex a)	: Class CS1 - CS > 90kPa/m2
SD / Dampweerstand	: > 75 mikron
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Passed
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 19\text{dB}$
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 0,8 togs - 0,08m2 K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat de ondervloer net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen de 50-70%. en de verwerkingstermpatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen, zowel pvc als hout zullen altijd in beweging blijven.
- Wij adviseren om altijd het installatie advies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen. .

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

