

Egalbase 7mm wird aus einem recyceltem Polyurethanschaum hergestellt und hat eine haftenden Fixierschicht an die Unterseite. Dieser leichte Qualitätsschaum sorgt für eine stabile und nachhaltige Installation und verbessert das Erlebnis von Luxus und Komfort des Teppichboden. Egalbase 7mm ist geeignet für Anwendung Privatbereich wie Wohn- und Schlafzimmer, Korridor und Treppen. (Auf Treppen nur doppelseitige Verkleben.)

- Hohes Wiederherstellvermögen bei Eindrücken
- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recyceltem Material

Verlegemethode :

Rollen Sie Egalbase aus mit der haftenden Fixierschicht nach unten. Vermeiden Sie Dehnung oder Stauchung, Spalten und Überlappungen. Rollen Sie den Unterlag für eine gute Verklebung zur Unterboden. Beim Verspannen empfehlen wir die Nähte in Egalbase zu schließen mit DS Klebeband. Zur Vermeidung des Schrumpfens der Teppich Unterlage empfehlen wir Ihnen die Unterlage im Randbereich auf einer Breite von ca. 10-15 cm (1 Spachtel) zu verkleben. Bei Teppichen mit einer starken Schrumpfung empfehlen wir Ihnen die Unterlagen auf allen Seiten im Randbereich entsprechend zu verkleben. Befolgen Sie auch immer die Installationsanweisungen des Teppichherstellers.

Verlege Richtung :

Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:

NA

Stärke:

7,0 mm / $\pm 0,7$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung:

10m x 1,5m = ± 15 m²

Gewicht:

1120 gr/m² / ± 112 gr/m² (16,8 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

Densität:

160 kg/m³ / ± 16 kg - Maximale Toleranz 10%

Material:

Oberschicht:	Kraftpapier
Mittelschicht:	Rebond Polyurethanschaum
Unterschicht:	PP Spunbond nonwoven mit SK-Fixierschicht

Verpackung:

Material:	Bedruckter LDPE Sack
-----------	----------------------

Technische daten:

Dimensionale stabiliteit zugschicht:	: 40 N/mm ² /länge 156N / Breite 62N
Dehnbarkeit: (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / länge 5,0% / Breite 3,0%
Stuhlrollen Belastung: (Test methode: EN 985)	: Geeignet (nur wenn doppelseitige verklebt)
Trittschalldämmung: (Test methode: NA)	: ΔLw = 26 dB
Wärmedurchlasswiderstand: (Test method: NA)	: 0,21m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: Klasse II

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 Stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20°C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

