

Egalbase 7 mm est un produit mousse polyuréthane de haute qualité avec une couche de fixation adhésive sur la face inférieure. Cette mousse polyuréthane légère offre une installation stable et durable et fortifie l'expérience de luxe et confort de la moquette. Egalbase 7 mm se convient pour application d'habitation comme séjour, chambre, corridor et l'escalier (double encollage).

- Haute capacité de se remettre en son état premier
- Léger et facilement à poser
- Fabriqué non-polluant et 100% produits recyclables

Méthode de pose:

Poser les lés de la thibaude dans la pièce les unes contre les autres, le côté adhésif vers le sol et couper les joints. Attention: Ne pas tendre la thibaude! Maroufler la thibaude. Chez une pose tendue nous recommandons de coller les joints avec bande adhésive. Pour compenser un éventuel rétrécissement, il est recommandé de coller en plus la sous-couche avec la colle à tapis universelle sur environ 10-15 cm (ou 1 truelle de large) le long des bords. Pour les tapis sujets au rétrécissement, collez avec pose double encollage. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Direction de la pose:

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude

License d'inspection des Bâtiments général:

NA

Epaisseur:

7,0 mm / $\pm 0,7$ mm - tolérance maximale 10%

Dimensions:

10m x 1,5m = ± 15 m²

Poids:

1120 gr/m² / ± 112 gr/m² (16,8 kg / rouleau) - tolérance maximale 10%

Densité:

160 kg/m³ / ± 16 kg - tolérance maximale 10%

Matériaux:

Couche supérieur: Papier crêpe
Couche centrale: Mousse rebond polyuréthane
Couche inférieure: Polypropylène spunbond avec couche adhésive

Emballage:

Material: Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube



Données techniques:

<i>Stabilité dimensionnelle - Force de traction</i>	: 40 N/mm ² / longueur 156N / largeur 62N
<i>Stabilité dimensionnelle - Élasticité</i> (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: 10% / longueur 5,0% / largeur 3,0%
<i>Appropriée aux chaises à roulette</i> (Méthode de teste: EN 985)	: Approprié (uniquement avec pose double encollage)
<i>Absorption des bruits de pas</i> (Méthode de teste: NA)	: $\Delta Lw = 26$ dB
<i>Résistance thermique</i> (Méthode de teste: NA)	: 0,21 m ² K/W
<i>Classement feu</i> (Méthode de teste: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel test</i> (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: Classe II

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

