

Solidbase 2 mm - 68135

Solidbase 2 mm is een hoge dichtheid ondervloer. Bestaande uit een combinatie PU-mineralen, gelamineerd met een vochtscherm. Solidbase 2 mm is geschikt voor de installatie van laminaat en houten vloeren voor zowel huishoudelijk en projectgebruik.

- Verbetert het contactgeluid
- Zeer hoge loopp geluid reductie
- Voor huishoudelijk en projectmatig gebruik
- Zeer hoge drukspanning
- 2 in 1 ondervloer met geïntegreerd Aqua vochtscherm
- Voor laminaat en houten vloeren

Legmethode:	Zwevende installatie met vochtscherm naar boven. Tape de naden af.
Legrichting:	Haaks op de legrichting van de bovenzvloer. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en de bovenzvloer samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	Z-158.10-220 geldig tot 21-08-2023
Dikte:	2 mm / $\pm 0,20$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	8 m x 1 m = ± 8 m ²
Gewicht:	1560 gr/m ² / ± 156 gr/m ² - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	780 kg/m ³ / ± 78 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Middenlaag : Combinatie van PU/mineralen Onderlaag : Aluminium vochtscherm
Verpakking:	Materiaal : Verpakt in recyclebaar LDPE folie zak met inlegvel.

Technische gegevens:

<i>Egaliserend vermogen</i>	: Class PC1 -1 \geq mm < 2
<i>Drukweerstand</i> (Test methode: EN 826 + Annex a)	: Class CS2 - CS > 250kPa
<i>Rolstoelbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: Gepasseerd
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: $\Delta Lw = 18dB$
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: 0,03 togs - 0,003m ² K/W
<i>Brandvertraging</i> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel test</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren bovendvloer minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een installatie ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstermpatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een bovendvloer niet voorkomen, daarom adviseren wij u om altijd een ruimte van 8-10 mm tussen de muur te laten.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden vaaor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

