

Solidbase AS 1,6 mm - 68136

Solidbase AS 1,6 mm is een hoge dichtheid ondervloer. Bestaande uit een combinatie van PU en mineralen, gelamineerd met een antislip laag. Solidbase AS 1,6 mm is brandvertragend Euroclass Bfl-S1. Geschikt voor de installatie van LVT click (volledige LVT) voor zowel huishoudelijk en projectgebruik.

- Speciale ondervloer voor LVT click vloeren
- Product met antislip systeem - speciale anti slip laag die de click verbinding beschermt
- Voor huishoudelijk en projectmatig gebruik
- Ideaal voor vloerverwarming met een zeer lage warmte weerstand

Legmethode:	Zwevende installatie met de antislip laag naar boven. Tape de naden af.
Legrichting:	Haaks op de legrichting van de bovenzvloer. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en de bovenzvloer samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	Z-158.10-220 geldig tot 21-08-2023
Dikte:	1,6 mm / $\pm 0,16$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	8,5 m x 1 m = $\pm 8,5$ m ²
Gewicht:	1600 gr/m ² / ± 160 gr/m ² - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	1000 kg/m ³ / ± 100 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Middenlaag : Combinatie van PU/mineralen Onderlaag : Anti slip
Verpakking:	Materiaal : Verpakt in recyclebaar LDPE folie zak met inlegvel.

Technische gegevens:

<i>Egaliserend vermogen</i>	: Class PC1 -1 \geq mm < 2
<i>Drukweerstand</i> (Test methode: EN 826 + Annex a)	: Class CS3 - CS > 400kPa
<i>Rolstoelbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: Gepasseerd
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 17$ dB
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: 0,09 togs - 0,009m ² K/W
<i>Brandvertraging</i> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel test</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren bovenvloer minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een installatie ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een bovenvloer niet voorkomen, daarom adviseren wij u om altijd een ruimte van 8-10 mm tussen de muur te laten.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

