

Black Magic 6mm - 681181

Black Magic est une thibaude de 100% caoutchouc SBR. Le caoutchouc lourd offre une installation stable et durable et fortifie l'expérience de luxe et confort de la moquette. Black Magic se convient pour application d'habitation et le secteur du bâtiment.

- Stable et facilement à poser
- Egalise les petites irrégularités dans le sol
- Prolonge la durée de vie de la moquette
- Offre le confort et expérience de luxe
- Se convient très bien pour le chauffage par le sol

Méthode de pose: Pose tendue ou pose collée - installez Black Magic avec le côté noir vers le bas

Direction de la pose : La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.

Classification d'Utilisation : HC/U, Utilisation intensive des projets, appropriée pour trafic de pied intensive, Charges des roues et des fauteuils de bureau avec des roues.
(Méthode de teste: BS 5808 : 1991)

License d'inspection : NA

Epaisseur: 6 mm / $\pm 0,6$ mm - tolérance maximale 10%

Dimensions: 11m x 1,37m = $\pm 15,07$ m²

Poids: 3500 gr/m² / ± 350 gr/m² (52,5 kg / rouleau) - tolérance maximale 10%

Densité: 584 kg/m³ / ± 58 kg - tolérance maximale 10%

Matériaux:
Couche supérieur: Tissu non tissé renforcé de fibres de verre
Couche Médiane : Caoutchouc SBR
Couche inférieure: Tissu non tissé polyester

Emballage: Material: Sac en LDPE (polyéthylène) avec tube avec intstructuin de pose

Données techniques:

Stabilité dimensionnelle - Force de traction	: 40 N/mm ² / longueur 70N / largeur 45N
Stabilité dimensionnelle - Élasticité (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: 10% / longueur 4,5% / largeur 3,5%
Appropriée aux chaises à roulette (Méthode de teste: EN 985)	: Approprié, à condition que collé double face
Absorption des bruits de pas (Méthode de teste: NA)	: ΔLw = 26 dB
Résistance thermique (Méthode de teste: NA)	: 0,9 togs - 0,09 m ² K/W
Classement feu (Méthode de teste: EN 13501-1)	: Bfl-S1
ASTM radial panel test (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: NA

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

