

Black Magic 6mm - 681181

Black Magic is een ondertapijt geproduceerd 100% SBR rubber. Het zware rubber ondertapijt creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Magic draagt bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Black Magic is geschikt voor huishoudelijk licht en zwaar project gebruikt.

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Legmethode :	Black Magic installeren met de zwarte zijde naar beneden bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.
Legrichting:	Haaks op de installeren van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	NA
Dikte:	6 mm / $\pm 0,6$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	11m x 1,37m = $\pm 15,07m^2$
Gewicht:	3500 gr/m ² / ± 350 gr/m ² (52,5 kg/per rol) - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	584 kg/m ³ / ± 58 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Bovenlaag: Glasvezel versterkte non-woven Middenlaag: 100% SBR rubber Onderlaag : Polyester non-woven
Verpakking:	Materiaal : Bedrukte LDPE-folie zak met koker, met inlegvel

Technische gegevens:

<i>Dimensionale stabiliteit trekkracht</i>	: 40 N/mm ² / lengte 70N / Breedte 45N
<i>Dimensionale stabiliteit verlenging/rek</i> (test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 4,5% / Breedte 3,5%
<i>Rolstoelbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: Geschikt mits dubbelzijdig verlijmd
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 26$ dB
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: 0,9 togs - 0,09 m ² K/W
<i>Brandvertraging</i> (Test methode: EN 13501-1)	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel test</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de een tapijtininstallatie ligt tussen 50-70% en de verwerkingtemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is..
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium (afbreek)mesje of stoffeerdersmes.
- Een onder tapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig verlijmen.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

