



**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

# XPS

## Die ideale Akustik-Dämm-Unterlage für Laminat, Parket und Design-LVT-Click

Mit der XPS-Serie bietet Estillon die optimale Unterlage für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett- und Design-LVT-Click Böden.

XPS Laminate 2,2 mm ist ein XPS mit Feuchtigkeitsschutz. XPS Laminate 2,2 mm hat eine hohe Druckfestigkeit und schafft eine glatte Basis für Ihre Laminatböden. XPS Laminate 2,2 mm ist für Laminatböden für private (NK21-23) und gewerbliche Anwendungen (NK31) geeignet.

**XPS LVT 1.5 mm**  
mit Antirutsch-Oberfläche



**XPS Laminate 2.2 mm**  
mit integriertem Feuchteschutz



- Hohe Druck-Stabilität
- Sehr guter punktueller Unebenheiten-Ausgleich
- Für private und gewerbliche Einsatzbereiche
- Mit integriertem Feuchteschutz



**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

# XPS

## Technische Daten XPS range

	XPS LVT 1,5 mm	XPS Laminate 2,2 mm
Stärke	1.5 mm	2.2 mm
Abmessung	8.5x1.18 m = +/-10.03 m <sup>2</sup>	5.1x1.18 m = +/-6.018 m <sup>2</sup>
Gewicht	150 gr/m <sup>2</sup>	70 gr/m <sup>2</sup>
Dichte	100 kg/m <sup>3</sup>	32 kg/m <sup>3</sup>
Material	Antrirutsch-Oberfläche/XPS-Schaumstoff mit hoher Dichte	Feuchtigkeitsschutz/XPS-Schaumstoff mit hoher Dichte
Ausgleichende Eigenschaften	0.2 mm	0.2 mm
Druckwiderstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Stuhlrollen-Eignung	Passed	Passed
IS / Trittschalldämmung	$\Delta L_w=21$ dB	$\Delta L_w=19$ dB
Brandverhalten	Efl-S1	Efl-S1
PC / Unebenheiten Ausgleich	> 0,05 mm	> 1,00 mm
SD / Feuchteschutz	> 100 m	> 75 m
CS / Druck-Stabilität	> 400 kPa/m <sup>2</sup>	> 60 kPa/m <sup>2</sup>
R / Wärmedurchlasswiderstand	< 0,06 m <sup>2</sup> K/W	< 0,06 m <sup>2</sup> K/W
CEN/TS16354	Erhöhte Anforderungen	Erhöhte Anforderungen