

Wunderlays Easystick wird aus reinem recyceltem Polyurethanschaum hergestellt. Dieser leichte Qualitätsschaum sorgt für eine stabile und nachhaltige Installation und verbessert das Erlebnis von Luxus und Komfort des Teppichboden. Wunderlays Easystick ist geeignet für Anwendung Privatbereich wie Wohn- und Schlafzimmer, Korridor und Treppen. Auf Treppen nur doppelseitige Verkleben.

- Hohes Wiederherstellvermögen bei Eindrücken
- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recyceltem Material

## Verlegemethode :

Rollen Sie Wunderlays aus mit der haftenden Fixierschicht nach unten. Vermeiden Sie Dehnung oder Stauchung, Spalten und Überlappungen. Rollen Sie den Unterlag für eine gute Verklebung zur Unterboden. Beim Verspannen empfehlen wir die Nähte in Wunderlays zu schließen mit DS Klebeband. Zur Vermeidung des Schrumpfens der Teppich Unterlage empfehlen wir Ihnen die Unterlage im Randbereich auf einer Breite von ca. 10-15 cm (1 Spachtel) zu verkleben. Bei Teppichen mit einer starken Schrumpfung empfehlen wir Ihnen die Unterlagen auf allen Seiten im Randbereich entsprechend zu verkleben. Befolgen Sie auch immer die Installationsanweisungen des Teppichherstellers.

## Verlege Richtung :

Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

## Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:

NA

## Stärke:

6,0 mm /  $\pm 0,6$  mm - Maximale Toleranz 10%

## Abmessung:

10m x 1,5m =  $\pm 15$ m<sup>2</sup>

## Gewicht:

1360 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 136$  gr/m<sup>2</sup> (20,4 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

## Densität:

220 kg/m<sup>3</sup> /  $\pm 22$  kg - Maximale Toleranz 10%

## Material:

Oberschicht:	Kraftpapier
Mittelschicht:	Rebond Polyurethanschaum
Unterschicht:	PP Spunbond nonwoven mit SK-Fixierschicht

## Verpackung:

Material: Bedruckter LDPE Sack mit verlegehinweis.

# Wunderlays Easystick 6 mm - 71666

**estillon**  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

## Technische daten:

<b>Dimensionale stabiliteit zuckraft:</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> /länge 149N / Breite 73N
<b>Dehnbarkeit:</b> (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / länge 5,0% / Breite 3,0%
<b>Stuhlrollen Belastung:</b> (Test methode: EN 985)	: Geeignet (nur wenn doppelseitige verklebt)
<b>Trittschalldämmung:</b> (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 25$ dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b> (Test method: NA)	: 0,21m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: Klasse KM3

## Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

