

Wunderlays Supreme 6mm

Wunderlays Supreme is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt. Wunderlays Supreme is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Zeer hoog indrukherstellende vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Brandvertragend Bfl-S1

Legmethode:

Wunderlays Supreme installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Legrichting:

Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Algemene bouwinspectie vergunning:

NA

Dikte:

6 mm / $\pm 0,6$ mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting:

10m x 1,5m = ± 15 m²

Gewicht:

1160 gr/m² / ± 116 gr/m² (netto 17,4 kg/per rol- bruto 18,3 kg/per rol)
maximum tolerantie 10%

Densiteit:

220 kg/m³ / ± 22 kg - maximum tolerantie 10%

Materiaal:

Bovenlaag : Brandvertragende crêpe
Middenlaag: Rebond polyurethaan schuim
Onderlaag: Spunbond polipropyleen non-woven

Verpakking:

Materiaal: Bedrukte LDPE folie zak zonder koker met inlegvel met leginstructie.

Technische informatie:

<i>Dimensionale stabiliteit terkkraft</i>	: 40 N/mm ² / lengte 149N / breedte 73N
<i>Dimensionale stabiliteit verlenging/rek</i> (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 5,0% / breedte 3,0%
<i>Rolstoelbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 25$ dB
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: 0,21m ² K/W
<i>Brandvertragend</i> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel test</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Test methode: FZ-123)	: Klasse KM3

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstallatie ligt tussen de 50-70%, en de verwerkingstermpatuur is 5-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerders mes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten **altijd** dubbezijdig te verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

