

# Black Square 5 mm (62280)

Black Square 5 mm est une sous-couche en mousse XPS de haute qualité. Black Square 5 mm convient à la pose flottante de parquets et de sols stratifiés pour les applications domestiques.

- Résistante à la pression et légère
- 100% recyclable
- Nivelles les irrégularités
- Améliore l'isolation thermique
- Installation facile grâce à la pose flottante et facile à découper
- Excellente isolation acoustique jusqu'à 10dB  $\Delta$ Lin Certifié TÜV !

<b>Méthode de pose:</b>	Installation flottante	
<b>Direction de la pose :</b>	La sous-couche doit toujours être placée perpendiculairement à la longueur du sol pour éviter que le joint du sol ne se chevauche avec celui de la sous-couche.	
<b>License d'inspection des Bâtiments général:</b>	NA	
<b>Epaisseur:</b>	5 mm / $\pm$ 0.5 mm - - tolérance maximale 10%	
<b>Dimensions:</b>	15 x 845 mm * 585 mm (7,41 m <sup>2</sup> )	
<b>Poids:</b>	0,18 gr/m <sup>2</sup> / $\pm$ 0,018 gr/m <sup>2</sup> - - tolérance maximale 10%	
<b>Densité:</b>	35 kg/m <sup>3</sup> / $\pm$ 3,5 kg - - tolérance maximale 10%	
<b>Matériaux:</b>	Mousse XPS	
<b>Emballage:</b>	Matériaux: Contenu du pack Contenu de Palette	Fabriqué en feuille d'hdpe recyclable 15 platine / 7,41 m <sup>2</sup> 56 pack

## Technical information

<b>PC: Conformabilité ponctuelle</b> (Punctual Conformability)	: NA
<b>Qualités d'égalisation</b>	: NA
<b>Résistance de pression</b> (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: 130 kPa
<b>Roulette à chaise</b> (Méthode teste: EN 985)	: NA
<b>Absorption des bruits de pas</b> (Méthode teste: NA)	: $\Delta L_{lin} = 10dB$ / $\Delta L_w = 21dB$
<b>Résistance chaleur</b> (Test methode: NA)	: 1,92 togs - 0,192 m2 K/W
<b>Classement feu</b> (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
<b>ASTM</b> (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Méthode teste : FZ-123)	: NA

## Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la sous-couche s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité 50 - 70%, température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pose flottante avec film PE résistant à l'humidité vers le bas . Fait chevaucher les joints d'au moins 20 cm et étanche-les avec du ruban adhésif en aluminium.
- Les plaques de la sous-couche doivent toujours être posées de manière lâche l'une contre l'autre, les joints longitudinaux faisant face à l'incidence de la lumière.
- La sous-couche ne peut pas empêcher le rétrécissement naturel du revêtement de sol. Pour cette raison, nous conseillons fortement de laisser un espace de 8 à 10 mm le long de tous les murs.
- Black Square de 5 mm est toujours posé transversalement sous le stratifié ou le parquet. Les joints de longueur de la sous-couche sont donc perpendiculaires aux joints de longueur du stratifié ou du parquet. Dans le cas d'un sol de base en bois, Black Square 5 mm est toujours posé avec un angle de 45 degrés.
- Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

## Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur



estillon  
estillon  
estillon  
estillon

