

Egalfloor Classic est un produit en fibre de bois conifère, approprié pour la pose de parquet/stratifié et de la moquette dans le secteur d'habitation.

- Bonne absorption des bruits de pas
- Directement accessible après la pose
- Vite et facilement é poser
- Haute capacité d'égalisation

Méthode de pose:

Pose flottante des panneaux en briquetage sur une barrière d'humidité de 150-200 microns. Lors du collage, utilisez une barrière liquide contre l'humidité, il faut toujours coller sur les deux côtés.

Epaisseur :

7 mm / ± 0.7 mm

Dimensions:

850 mm x 590mm $\pm 2-5$ mm/m

Poids:

1750 gr/m² / ± 175 gr/m²

Densité:

250 kg/m³ / ± 25 kg

Matériel:

100% fibres de bois (conifères) sans additifs

Emballage:

Matériel	Feuille hdpe recyclable
Contenu paquet	15 panneaux / 7,5 m ²
Contenu palette	36 paquets / 270 m ²
Dimension palette	1200 x850 x1150 - la x lo x ha in mm
Poids palette	655 kg

Données techniques:

Couleur	: Naturel
Durabilité /Gonflement après 2hrs (Méthode de test: EN 317)	: ca. 3 mm
Teneur d'humidité (Méthode de test: EN 322)	: 0,4
Résistance à la pression (CS) (Méthode d'essai : EN 826 + Annexe a)	: > 150 kPa
Résistance à la pression permanente (CC)	: > 50 kPa
Résistance à la pression dynamique (DL25)	: > 150.000
Chaises à roulettes (Méthode de test: EN 985)	: bon
Absorption des bruits de pas (Méthode de test: NEN-EN ISO 140-8)	: 19dB ΔLw
Capacité d'égalisation (Méthode de test: NA)	: Bon
Résistance chaleur (Méthode de test: ISO 8302)	: 0.100 m ² K/W
Résistance vapeur (Méthode de test: ISO 12572:2001)	: < 75 m
Classification du feu (Méthode de test: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Méthode de test: EN 120)	: E-1

Instructions de pose :

- Le fibre de bois est un produit naturel. Laisser acclimater les paquet dans leur emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où ils seront posés .
- L'humidité idéale de pose est 50-70% avec une température de 15-20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Commencer de poser une feuille de polyane de 150-200 µm min. Les joints de polyane doivent chevaucher 20 cm et coller les joints avec une bande adhésive simple face.
- Poser les panneaux en méthode briquetage. Laisser une espace de 2 mm entre les panneaux. Lelong les murs et autres objets laisser environ 8-10 mm d'espace.
- Lors du collage, utilisez une barrière liquide contre l'humidité, il faut toujours coller sur les deux côtés.
- Les tapis qui convient sans force excessive par suite des fluctuations de température et l'humidité, etc...
- En général, les noix de coco, le sisal, mer herbe et tapis en bouclé à poils courts ne sont pas adaptés.
- Toujours demander à votre fournisseur de tapis et également, contactez le fournisseur de votre adhésif.

Estillon n'est pas responsable pour des dégâts ou réclamations dû à une mauvaise installation. En cas de doute, veuillez consulter votre fournisseur.

