

Egalfloor Classic is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout geschikt voor parket-/laminaat & tapijt installatie voor huishoudelijk gebruik.

- Goede contactisolatie
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren
- Sterk egaliserend vermogen

Installatie methode :

Installeer Egalfloor Classic zwevend in halfsteensverband op een 150-200 micron vochtscherm. Bij verlijming gebruik maken van een vloeibaar vochtscherm, altijd dubbelzijdig verlijmen.

Dikte:

7 mm / ± 0.7 mm

Afmeting:

850 mm x 590 mm $\pm 2-5$ mm/m

Gewicht:

1750 gr/m² / ± 175 gr/m²

Densiteit:

250 kg/m³ / ± 25 kg

Materiaal:

100% houtvezels (naaldhout) zonder schadelijk toevoegingen

Verpakking:

Materiaal	Vervaardigd uit recyclebaar hdpe folie
Pak inhoud	15 platen / 7,5 m ²
Pallet inhoud	36 pakken / 270 m ²
Pallet afmeting	1200 x 850 x 1150 - L x B x H in mm
Pallet gewicht	655 kg

Technische gegevens:

Kleur	: Naturel
Egaliseren van puntvormige oneffenheden (PC)	: ca. 3 mm
Waterdampdiffusieweerstand (SD) (Test methode : EN 322)	: 0,04
Drukbestendigheid (CS) (Test methode: EN 826 + Annex a)	: > 150 kPa
Permanente drukbestendigheid (CC)	: > 50 kPa
Dynamische drukbestendigheid (DL25)	: > 150.000
Rolstoelbelasting (Test methode : EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode : NEN-EN ISO 140-8)	: 19 dB ΔLw
Egaliserend vermogen (Test methode : NA)	: Goed
Warmteweerstand (R) (Test methode : ISO 8302)	: 0.100 m ² K/W
Dampweerstand (Test methode :ISO 12572:2001)	: < 75 vm
Brandklasse (Test methode : EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	: E-1

Installatie Instucties:

- U dient voor installatie minimaal 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt geïnstalleerd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20C°.
- Zorg ervoordat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Start met het aanbrengen van een damp werende folie van 150-200 micron. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20cm te overlappen en de naden moeten worden afgeplakt met hiervoor geschikt tape.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2mm ruimte vrij tussen de platen. Laat langs muren, verwarmingsbuizen en andere vast objecten een van ± 8-10mm vrij in verband met werking van de ondervloer.
- Bij verlijming gebruik maken van een vloeibaar vochtscherm, altijd dubbelzijdig verlijmen
Geschikt zijn tapijten die geen overmatige werking ten gevolge van schommelingen van vochtigheid en temperatuur e.d. vertonen.
- In het algemeen kan gesteld worden dat kokos, sisal, zeegras en kortgeschoren bouclé tapijt niet geschikt zijn.
- Informeer altijd bij uw tapijtleverancier en neem ook contact op met uw lijmleverancier.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

