

Egalsoft® ist eine einzigartige Anti-Rutsch Teppich Unterlage, die eine dauerhafte und einfache Verlegung ermöglicht. Die Teppichunterlage ist ein imprägnierter Nonwoven mit einer rutschhemmend behandelten Schicht. Geeignet für Wohn-, Industrie- und Gewerbeanwendungen.

- Hohen wiederherstellendes Vermögen
- Sehr gute ausgleichende Eigenschaften
- Wiederaufnehmbares System ohne Beschädigung des Unterbodens
- Gute Trittschallverbesserung (27dB) und Wärmedurchlasswiderstand
- Erhöht den Komfort und verlängert die Lebensdauer des Teppichbodens
- Lässt sich einfach verlegen

Verlegemethode :

Verspannen oder verkleben, Anti Rutsch Schicht Seite nach runter.

Verlege Richtung :

Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :

Zulassungsnummer Z-158.10-98

Stärke:

6,5 mm / $\pm 0,65$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung:

22m x 1,37m = $\pm 30,14$ m²

Gewicht:

850 gr/m² / ± 85 gr/m² (25 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

Densität:

131 kg/m³ / ± 13 kg - Maximale Toleranz 10%

Material:

Oberschicht	PP spunbond
Mittelschicht	Imprägniertes Nonwoven
Unterschicht	Anti-Rutsch behandelte Schicht

Verpackung:

Material : Auf Papierkern in bedrucktem LDPE Sack mit installationsanleitung.

Technische daten:

Dimensionale stabiliteit zugkraft: (Test method: DIN EN 10319)	long/MD: > 7,0 kN/m cross/CD: > 20,0 kN/m
Dimensionale stabiliteit Dehnbarkeit : (Test method: DIN en 10319)	long/MD: > 50,0 % across/CD: > 20,0 %
Stuhlrollen Belastung: (Test methode: EN 985)	: Geeignet (nur wenn doppelseitig verklebt)
Trittschalldämmung: (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 27$ dB
Wärmedurchlasswiderstand: (Test method: NA)	: 0,22m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: Keine
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: Keine

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

